

بررسی اثر دما و بررسی تاثیر نیترات آلمینیوم بر خواص رسانایی نانوکامپوزیت هیدروژلی بر پایه اسید آکریلیک/نانولوله کربن

حسن فتحی نژاد جیرندیه^{*} و محمد رضا جاوید فر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان، گروه شیمی، فراهان، ایران.

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۶/۲/۲۴، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۷/۴/۳

چکیده در این تحقیق سنتز و بررسی تاثیر آلمینیوم نیترات بر میزان رسانایی هیدروژل نانو کامپوزیت رسانا، با استفاده از منomer آکریلیک اسید و نانولوله‌ای کربن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از طریق پیوندزنی منomer آکریلیک اسید پایه آب با مقادیر بھینه برای رسیدن به یک هیدروژل با ظرفیت تورمی جذب آب بالا سنتز شد. واکنش پلیمریزاسیون در محیط آبی و در حضور آغازگر آمونیوم پرسولفات و شیکه ساز متیلن بیس آکریل آمید انجام گرفت. مکانیسم فرضی برای تشکیل هیدروژل پیشنهاد و ساختار آن توسط دستگاههای FTIR و SEM تایید شد. نتایج بدست آمده نشان داد هیدروژل سنتز شده دارای ظرفیت جذب آب مقطر بوده و میزان رسانایی و هدایت الکتریکی در آن بوسیله نانو لوله کربنی تک جداره افزایش یافته و با افزودن نیترات آلمینیوم و سدیم فسفات، رسانایی به مقدار 19.60m/S گردیده است. در مرحله بعد، میزان تورم هیدروژل در محلول‌های بافر ۴ و ۹ مورد بررسی قرار گرفت که در محیط قلیابی، میزان جذب آب به عدد 0.921g/g حاصل گردید.

کلمات کلیدی: هیدروژل نانو کامپوزیت رسانا، نانو لوله کربنی تک جداره، آکریلیک اسید.

Study on Effect of Aluminium Nitrate on Conductivity Properties of Hydrogel Nanocomposite Based on Acrylic Acid/CNTs

Hassan Fathinejad Jirandehi^{*} and Mohammad Reza Javidfar

Islamic Azad University, Farahan Branch Department of Chemistry, Farahan, Iran.

Abstract In this research, synthesis and evaluation of aluminium nitrate on the conductivity of hydrogel nanocomposite had been studied using acrylic acid monomer and single-walled carbon nanotubes. For this purpose, the water-based acrylic acid-based monomer was synthesized with optimal amounts to achieve a high-water absorption capacity of a hydrogel. The polymerization reaction was carried out in an aqueous medium by ammonium persulfate as initiator and methylene bisacrylamide as cross-linker. The hypothetical mechanism proposed for the formation of the hydrogel and its structure was confirmed by SEM and FTIR instruments. Then water absorption and swelling behavior in buffer solutions were examined. The results show that the synthesized hydrogels in water absorption capacity and conductance and electrical conductivity of single-walled carbon nanotube has increased by the addition of aluminium nitrate and sodium phosphate, conductivity is improved and 19.60m/S . the next step, the swelling rate of the hydrogel was investigated in buffer solutions of 4 and 9 that in the basic medium was 0.921 g/g .

Keywords: Conductive hydrogel nanocomposite, Singel-walled carbon nano tubes, Acrylic Acid.

*عهده دار مکاتبات

نشانی: استان مرکزی، فراهان(فرمہین)، بلوار ادیب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، تلفن: ۰۸۶۳۳۷۲۲۱۱۶، فاکس: ۰۸۶۳۳۷۲۳۰۱۰، پیام نگار:

hfathinejad@iau-farahani.ac.ir

۱- مقدمه

هیدروژل‌ها پلیمرهایی با قدرت جذب بالا و شبکه سه بعدی هستند که به دلیل داشتن گروههای عاملی آب‌دost در ساختار خود، قابلیت جذب و نگهداری آب و محلولهای آبی را حتی زیر فشار دارند. اتصالهای عرضی مانند اتیلن گلیکول دی‌متیل اکریلات، اسید بوریک گلی‌اکسال و گلوتر آلدهید و... [۱]، عامل شیکه‌ای شدن هیدروژل‌ها سبب می‌شود که این دسته از پلیمرها در محیط‌های آبی ضمن جذب آب متورم شده اما حل نشوند [۲].

هیدروژل نانوکامپوزیت رسانا کاربرد فراوان در صنایع نانوالکترونیک [۳]، حامل‌های دارو [۴]، سلول‌های خورشیدی [۵]، حذف فلزات واسطه [۶] و بافت‌های قلبی [۷] به عنوان بیوسنسور [۸] و غیره دارد. از جمله افزودنی به هیدروژل‌ها جهت ایجاد خاصیت رسانایی می‌توان به اکسید گرافن [۹] و نانولوله‌ای کربن [۱۰] اشاره کرد.

نانو لوله‌های کربنی تک‌جداره دارای جرم کم، مساحت سطح زیاد، پایداری مکانیکی و شیمیایی و رسانایی خوب (با جریان عبوری ۱۰۰ برابر بیش از جریان گذرنده از سیم فولادی) بوده و می‌تواند عنصری مطلوب در ساخت هیدروژل رسانا باشد [۱۱].

از طرفی اسید اکریلیک می‌تواند با کمک گروه کربوکسیلیک خود باعث عامل‌دار شدن نانولوله کربن شود [۱۲] و از طرفی پلیمرهای برپایه اسید اکریلیک مشکل حلالت نانولوله کربنی تک‌جداره^۱ در آب را کنترل سطح توزیع نانولوله کربنی در مخلوطهای آبی و حالت توزیع در کامپوزیت‌های جامد بطرف کند [۱۳].

در این تحقیق تلاش می‌شود برای افزایش رسانایی از نیترات آلومینیوم و فسفات سدیم در هیدروژل نانوکامپوزیت استفاده گردد که بدین منظور هیدروژل نانوکامپوزیت با طرفیت تورمی جذب آب بالا با مقادیر بهینه ای مونومر اسید اکریلیک و نانولوله کربنی در محیط آب و در حضور آغازگر پرسولفات آمونیوم و شبکه‌ساز متیلن برپایه اکریلیک آمید از طریق پیوندزنی ستز گردید.

۲- روش تحقیق

۱-۲ مواد

اسید اکریلیک (AA)، آمونیوم پرسولفات، متیلن برپایه اکریلیک آمید و نیترات آلومینیوم و فسفات سدیم از شرکت Merck آلمان خریداری شده است. نانولوله کربنی تک جداره (SWCNTs) از پژوهشگاه صنعت نفت ایران تهیه گردیده است.

۲-۲ دستگاه‌ها

در این تحقیق از دستگاه طیفسنجی مادون قرمز-FT (IR) از شرکت perkin-Elmer آلمان مدل RX1، دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) از شرکت Cambridge انگلستان مدل S-360، اهمتر تستو مدل STO760-3 جهت آنالیز و بررسی نمونه‌ها استفاده شده است.

۳-۲ روش‌ها

فرایند تهیه هیدروژل به این صورت بود که به ظرف حاوی مونومر(ها) (۰/۲ میلی‌لیتر) و آب مقطر (۰/۲۰ میلی‌لیتر)، از نانولوله کربنی تک‌جداره (۰/۰۵ گرم) به محلول اضافه و دمای ظرف را تا ۶۰-۸۰ سانتی‌گراد بالا برد و همزده می‌شود. پس از آن آغازگر آمونیوم پرسولفات (۰/۲ گرم) و شبکه‌ساز متیلن برپایه اکریلیک آمید (۰/۰۵ گرم) به محلول اضافه شد. با گذشت زمان فرایند ژل شدن کامل گردید. هیدروژل جهت آب‌گیری کامل و خشک شدن در آون قرار گرفت. نمونه A1 بدون نیترات آلومینیوم، نمونه A2 حاوی ۰/۰۵ g نیترات آلومینیوم و سدیم فسفات، نمونه B1 حاوی سه مونومر (اسید اکریلیک-آکریل آمید-آکریل نیتریل) و نمونه B2 حاوی سه مونومر همراه با ۰/۰۵ نیترات آلومینیوم و فسفات سدیم است.

۳- نتایج و بحث


۱-۳ بررسی رسانایی الکتریکی هیدروژل

میزان رسانایی الکتریکی هیدروژل‌ها در مقابل افزودن مقادیر متفاوتی (W) از نانولوله کربنی بررسی شد. در این روش با قرار دادن ژل خیس در بین صفحات فلزی به عنوان الکترود آند و کاتد رسانایی با اهمتر اندازه‌گیری گردید.

^۱Single-walled carbon nanotubes(SWCNTs)

۳-۳ طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)

ساختار نمونه‌ها با طیف سنجی مادون قرمز برای چهار نمونه هیدروژل مطالعه شد. در شکل (۳) الف طیف موجود مربوط به هیدروژل تک مونومر آکریلیک اسید بدون اضافه کردن تقویت‌کننده رسانایی (نیترات آلومینیوم و فسفات سدیم) است که پیک موجود در نواحی 1740 و $3600\text{--}2400\text{ cm}^{-1}$ به ترتیب برای گروه‌های C=O و COOH می‌باشد.



شکل ۳. طیف FT-IR نمونه‌های الف: A1 ب: A2 ج: B1 د: B2


جدول ۱. رسانایی الکتریکی هیدروژل.

بدون تقویت کننده		با تقویت کننده		
مقاومت Ω	هدایت الکتریکی (S/m)	مقاومت Ω	هدایت الکتریکی (S/m)	W (g)
۰,۰۶۵	۱۵,۳۸	۰,۰۷۹	۱۲,۶۵	۰,۰۲۵
۰,۰۵۹	۱۶,۹۴	۰,۰۷۶	۱۳,۱۵	۰,۰۵
۰,۰۵۶	۱۷,۸۵	۰,۰۷۴	۱۳,۵۱	۰,۰۷۵
۰,۰۵۱	۱۹,۶۰	۰,۰۷۰	۱۴,۲۸	۰,۱۰


سپس در همین راستا درصدی از نیترات آلومینیوم و فسفات سدیم به هیدروژل اضافه گردید که باعث افزایش میزان رسانایی و هدایت الکتریکی گردید.

۲-۳ بررسی حساسیت هیدروژل به pH

اندازه‌گیری مقدار تورم هیدروژل در آب مقطر و بررسی میزان حساسیت هیدروژل ستتر شده به pH در چند بافر اسیدی (چهار) و قلیایی (نه) اندازه‌گیری شد. به این منظور مقدار $۰,۰۲\text{ g}$ از هیدروژل را وزن کرده به ۶۰ mL لیتر آب مقطر و نیز به بافرها افزوده شد و در فاصله‌های زمانی پنج دقیقه میزان تورم آن، به مدت یک ساعت در دمای محیط اندازه گرفته شد. شایان ذکر است نتایج حاصله نشان از بهتر بودن شرایط جذب و تورم در محیط قلیایی ($\text{pH}=۹$) به اندازه $۰,۹۲۱$ در هر گرم برای نمونه A2 با انحراف استاندارد $۰,۷۹۵۲$ داشت.



شکل ۱. میزان جذب نمونه‌های اصلی در محلول بافر $\text{pH}=7$.



شکل ۲. نمودار میزان جذب نمونه‌های اصلی در محلول بافر $\text{pH}=4$.

۴-۳ مورفولوژی هیدروژل‌های سنتز شده

مورفولوژی چهار نمونه هیدروژل تهیه شده با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روشنی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت که به قرار ذیل است. اندازه ذرات (بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نانومتر) در شکل‌های زیر می‌باشد در شکل الف و ج به علت افزایش نیترات آلمینیوم و فسفات سدیم، مورفولوژی سطح نسبت به حالت بدون افزودنی رسانایی دارای بافت توسعه یافته‌ای است که به علت افزایش فاصله لایه‌های پلیمری می‌باشد.


در شکل ۳ ب طیف موجود مربوط به تک مونومر تقویت‌کننده رسانایی نیترات آلمینیوم و فسفات سدیم می‌باشد در ناحیه $1000\text{--}1100\text{ cm}^{-1}$ تا ۱۱۰۰ پیک مربوط حضور Al و PO می‌باشد..در شکل ۳ ج طیف مربوط به هیدروژل نانو کامپوزیت با سه مونومر(آکریلیک اسید+آکریلیک آمید +آکریل نیتریل) بدون تقویت‌کننده رسانایی نشان می‌دهد که حضور دو پیک در نواحی $2300\text{--}3320\text{ cm}^{-1}$ و مربوط به گروه CN و NH_2 می‌باشد. شکل ۳ د مربوط به طیف سه مونومر با اضافه کردن تقویت‌کننده‌ها رسانایی می‌باشد.

۴-نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر، واکنش کوپلیمریزاسیون تکپاره‌های اسید آکریلیک بر روی SWCNTs در حضور آغازگر رادیکالی آمونیوم پرسولفات و عامل شبکه‌ساز متیلن برپایه آکریلیک آمید صورت گرفت. سرعت جذب آب بالای هیدروژل سنتز شده، سیستیک تورم قابل قبولی را تایید می‌کند. هم‌چنین با روش‌های نتایج تصویربرداری و آزمون‌ها ساختار شبکه‌ای هیدروژل تایید و مشخص شد، وجود نیترات آلمینیوم رسانایی هیدروژل نانو کامپوزیت /نانولوله کربنی را افزایش می‌دهد. میزان جذب آب هیدروژل نانوکامپوزیت در محیط قلیایی ۰/۹۲۱ در هر گرم و میزان رسانایی آن $19/60\text{ S/m}$ می‌باشد که نسبت با هیدروژل نانوکامپوزیت /نانولوله کربنی بدون تقویت‌کننده رسانایی ($14/28\text{ S/m}$) افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت.

مراجع

1. Maitra, J., Shukla, V.K., Cross-linking in Hydrogels - A Review, *American Journal of Polymer Science*, 4 (2014) 25-31.
2. Didehban, K., Abdi, M., Sharif, F., Synthesis and Electrochemical Evaluation of Conductive polyacrylamide Nanocomposite Hydrogels, *Advances in Polymer Technology*, 16 (2016) 369-377.
3. Zhao, F., Yao, D., Guo, R., Deng, L., Dong, A., Zhan,g J., Composites of Polymer Hydrogels and Nanoparticulate Systems for Biomedical and Pharmaceutical Applications, *Nanomaterials*, 5 (2015) 2054-2130.
4. Issam, K.L., Hilal, M.A., Saleem, M.H., Magnetic Conductive Hydrogel Nanocomposites as Drug Carrier, *Nanoscience and Nanotechnology*, 6 (2016) 48-58.
5. Elsaeed, S.M., Farag, R.K., Nassar, I.M., Optimization of Hydrogel Conductive Nanocomposite as Solar Cell, *International Journal of Materials and Metallurgical Engineering*, 2 (2015) 12.



شکل ۴. تصویر SEM نمونه‌های نانوکامپوزیت هیدروژل الف)A۲ ب)B۱(ج)C۱(د)D۱

6. Ahmada, H., Rahmana, M.M., Alia, M.A., Minamib, H.,Tauerc, K., Gafurd, M.A., Rahman, M.M., A simple route to synthesize conductive stimuli-responsive polypyrrole nanocomposite hydrogel particles with strong magnetic properties and theirPerformance for removal of hexavalent chromium ions from aqueous solution, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 412 (2016) 15-22.
7. Navaei, A., Moore, N., Sullivan, R.T., Truong, D., Migrinobc, R.Q., Nikkhah, M., Electrically conductive hydrogel-based microtopographies for the development of organized cardiac tissues, *RSC Advances*, 7 (2017) 3302.
8. Pedrosa, V.A., Yan, J., Simonian, A.L., Revzin, A., Micropatterned Nanocomposite Hydrogels for Biosensing applications, *Electroanalysis*, 22 (2010) 1 – 8.
9. Li, Y., Abdul Samad, Y., Polychronopoulou, K., Alhassan, S.M., Liao, K., Highly Electrically Conductive Nanocomposites Based on Polymer-Infused Graphene Sponges, *Scientific Reports*, 4 (2014) 4652.
10. Gaharwar, A.K., Peppas, N.A., Khademhosseini, A., Nanocomposite hydrogels for biomedical application, *Biotechnology and Bioengineering*, 111 (2014) 441–453.
11. Biondi, M., Borzacchiello, A., Mayol, L., Ambrosio, L., Nanoparticle-Integrated Hydrogels as Multifunctional Composite Materials for Biomedical Applications, *Gels*, 1 (2015) 162-178.
12. Chen, S., Wu, G., Liu, Y., Long, D., Preparation of Poly(acrylic acid) Grafted Multiwalled Carbon Nanotubes by a Two-Step Irradiation Technique, *Macromolecules*, 39 (2006) 330–334.
13. Grunlan, J.C., Liu, L., Kim, Y.S., Tunable Single-Walled Carbon Nanotube Microstructure in the Liquid and Solid States Using Poly (acrylic acid), *Nano Letters*, 6 (2006) 911–915.